

PROTETTIVO TRASPARENTE PER TERRAZZE

Protettivo impregnante trasparente monocomponente non pellicolante.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Protezione idrorepellente di terrazze e balconi in gres, cotto, klinker, cemento, porfido e laterizi in genere.

PERFORMANCE

Idrorepellente
Pronto all'uso
Difende dalle infiltrazioni d'acqua conferendo traspirabilità al supporto
Riduce la possibilità di formazione di muffe ed efflorescenze sulle fughe
Utilizzabile anche su granito, marmo e travertini
Ritarda l'assorbimento di oli
Azione sigillante di crepe e fessurazioni del supporto
Non pellicolante e trasparente: non varia l'aspetto estetico della pavimentazione

OSSERVAZIONI

Su pietre naturali si raccomanda di eseguire dei test preliminari.
Applicare su superfici omogenee e ben in adesione.
Rimuovere il materiale in eccesso durante il trattamento con un straccio o, dopo 48 ore, lavando con acqua e detergente sgrassante per pavimenti.
Utilizzare e stoccare a temperature comprese tra i +5 °C e i +35 °C.
Proteggere dalla pioggia entro le 24 ore dall'applicazione.

METODO DI APPLICAZIONE

Rullo, pennello.

NORME DI SICUREZZA

Vedi SDS.

MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eseguire un'accurata pulizia della superficie, rimozione di oli e grassi, efflorescenze e quant'altro possa compromettere la posa e la seguente adesione del rivestimento. Ricostruzione di eventuali parti mancanti e delle zone in fase di distacco. Ripristinare eventuali ammanchi delle fughe e giunti di dilatazione.

COME APPLICARE

Su supporto asciutto e pulito applicare il prodotto a pennello o a rullo evitando la formazione di schiuma e facendo attenzione a impregnare fughe, lesioni e zone maggiormente assorbenti. In caso di superfici molto assorbenti come cemento, mattoni o cotto, è consigliabile eseguire una seconda mano a distanza di almeno 12 ore dalla prima. I consumi sono variabili a seconda della tipologia di supporto, tuttavia per 1L di prodotto si possono trattare dai 10 mq ai 15 mq.

IMBALLO

ACCda Lt1-5.

DATI TECNICI

Tipo di prodotto	monocomponente
Peso specifico	0,79 (± 0,05) Kg/Lt
Essiccazione completa a 23 °C (±3 °C)	24 ore
Strati prescritti	n° 1 - 2
Temperatura di utilizzo	Da +5 °C a +35 °C
Resa per strato su superfici piastrellate	10 - 15 mq/Lt
Colore	trasparente
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	12 mesi

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.